




Ruban adhésif double face non-tissé

Référence : 01 3956X0X 36

Profil du produit

Adhésif face visible :	Acrylique - 50 g/m ²
Support :	Non tissé
Adhésif face cachée :	Acrylique - 50 g/m ²
Protecteur :	Papier siliconé - 120 g (0.10 mm), havane
Épaisseur totale sans protecteur :	0.11 mm



Présentation

Utilisant la **technologie Gergonne SEA^{tech}**, ce double face non-tissé est principalement utilisé pour des applications d'assemblage et de fixation et est particulièrement adapté aux contraintes des transformateurs de matériaux flexibles (mousses, feutres, non tissés, tissus, films).

Propriétés techniques

Pouvoir adhésif 90° (N/25 mm - NF EN ISO 29862)	Acier	ABS	Polypropylène
Après 24 h	30	30	4
Tack (N/25 mm - FTM9)	Acier	ABS	Polypropylène
Après 1 min	14	-	-
Cohésion (NF EN ISO 29863 - 1 kg sur 25x25 mm)	Acier	ABS	Polypropylène
A 22 °C	10 h	-	-
A 50 °C	10 min	-	-
Caractéristiques supplémentaires			
Température de service	- 40 °C / + 120 °C		
Directives européennes	2000/53/CE, 2002/95/CE, REACH		
Absence de formaldéhydes	OUI		

Avantages du produit

- Très bonne adhésion sur tous types de substrats (y compris faible énergie de surface)
- Excellente résistance aux UV et au vieillissement
- Support non-tissé particulièrement adapté à la découpe mi-chair et/ou le côté déchirable à la main est important
- Ce produit polyvalent saura s'adapter sur un plus grand nombre de matières

Conditions d'application

La surface à coller doit être propre et sèche, exempte de graisse, de silicone et de poussière. Au moment de l'application, l'adhésif ainsi que les pièces sur lesquels il est appliqué, doivent être à une température comprise entre 18 °C et 30 °C. Il est nécessaire d'appliquer une pression de 0.02 MPa pendant 2 s sur les pièces adhésivées et d'attendre 24 h avant d'effectuer tout test et pour obtenir un collage optimum.

Ce document ne peut être considéré comme spécifications. Les informations fournies dans ce document sont données de bonne foi, selon les tests effectués dans notre laboratoire. Les valeurs données sont des valeurs typiques et peut varier selon les conditions d'application. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et ne constituent pas une garantie. Il incombe à l'acheteur de déterminer, avant d'utiliser le produit, s'il convient à ses besoins. Dernière mise à jour : 26 août 2025



Ruban adhésif double face non-tissé

Conditions de stockage et durée de vie

Stocker au sec entre 10 °C et 35 °C dans l'emballage d'origine. Utiliser dans les 12 mois suivant la livraison.



La **technologie Gergonne SEA^{tech} (Safest-Environment-Adhesive)** s'appuie sur une chimie acrylique aqueuse (la plus respectueuse pour l'environnement dans le domaine des rubans adhésifs*), un procédé de séchage développé en interne pour obtenir des produits enduits avec de très basses émissions et impose une part d'énergie renouvelable dans la fabrication des produits. La **technologie Gergonne SEA^{tech}** permet à la fois des produits sûrs et agréables pour le consommateur final (avec des taux VOC/FOG/odeur très faibles) mais aussi respectueux de l'environnement pendant leur fabrication.

* d'après l'étude allemande Industrieverband Klebstoffe e.V., Août 2014