


用于印后工艺的单面缓冲泡沫

型号: 01 9214L14 60

厚度 (mm)



描述

OLINXO 9214是一种单面泡棉胶带，厚度1.4 mm，专为固定印后板而研制。本品采用了创新的动态性能，以软硬适度泡棉为基材。背胶面为精选亚克力，可实现完美的无气泡应用效果。白色含硅离型纸保护着胶层，黄色泡棉基材易于辨识，可轻松与同系列不同厚度的产品区分开。标准供货尺寸为1370x25mm，独立纸箱包装，此种包装便于车间做回收处理。

应用

- OLINXO 9214专为纸箱制造商设计，用于印后工艺中柔版的安装准备工序，本品尤其适用于贴合PET支撑体上
- OLINXO 9214是获得最佳印刷质量的理想选择，在之前常规安装（无泡沫）时从未实现同等的效果
- OLINXO 9214允许柔印版的厚度变薄，因此以可控的成本获得无与伦比的视觉效果

优势

- OLINXO 9214的胶面为精选亚克力，可实现完美的无气泡应用效果，此配方确保在柔版的整个使用寿命中，在一轮一轮的印刷之后，泡棉仍然有效牢固的贴合在PET载体上
- 由于采用了最新创新技术，具有高动态特性的PE泡棉，OLINXO 9214提供无与伦比的压纹质量和印刷稳定性
- OLINXO 9214开启了意想不到的打印前景，同时让整个印刷领域受益，维持可控的成本

技术性能表

	单位	标称值	测试方法
总厚度	mm	1.4 (± 0.15 mm)	OLINXO
钢表面的剥离力 (90度)	N / 25 mm	> 8	OLINXO
硬度	NA	軟	NA

颜色：黄

存储建议

请将胶带保留在原始包装内，存放于 10 - 35 °C 的干燥环境中。为了达到最佳效果，请于出货日期开始12个月之内使用完毕。版辊/印刷版表面务必干爽、无尘、无油或不含其他表面污染物。为达到最优装配效果，建议最低应用温度达到18 °C。

注意：重溶剂（乙酸乙酯，丙酮，...）可能会严重影响粘合性能，并可能导致残留物。应在安装之前进行表面清洁，特别避免此类产品存在于应用物品的表面。建议干洗或使用异丙醇+水。正如所有压敏胶带一样，需要通过在安装过程中施加一致的压力来达到最大的粘合性能。

使用橡胶辊将有助于确保最佳的粘合，特别是通过在边缘施加一致的压力来防止板材翘起。