

用于板安装的双面缓冲泡沫

型号: 01 9530L2X XX

厚度: 0.55 mm

描述

作为 OLINXO 5系列的一员，OLINXO 9530L2 为双面胶带，厚度550 μm ，专为柔版印刷机的柔版安装而设计。本品由软硬适中的泡棉和按需设计的双面亚克力胶层组成，分为版辊面（开面胶）和柔板面（闭面胶）。OLINXO 9530L2 采用聚酯薄膜加固，并具有专门设计的透明保护膜，用于防止气泡的形成。

应用

- OLINXO 9530L2 特别适用于将感光聚合物板（光聚板）安装在中型到大直径版辊或套筒上
- OLINXO 9530L2 是软包装印刷的理想选择，同样也适用于纸质包装及纸箱包装市场和标签印刷
- OLINXO 9530L2 适用于半色调、文本和雕版印刷的混合印刷

优势

- OLINXO 9530L2 的2面具有不同的附着力：贴版面的高初粘性、可控的最终附着力/ 版辊面的可控的附着力，更易于重复使用
- OLINXO 9530L2 在长期的循环印刷中具有完美的稳定性，便于安装和卸载柔版，使用后卸载无残留
- 在卸载柔版过程中（无气泡产生），OLINXO 9530L2 可以确保胶带在版辊或套筒上的完美贴合
- OLINXO 9530L2 耐撕拉的离型膜，减少空气滞留风险，从而实现无气泡柔版安装
- OLINXO 9530L2 采用高性能聚乙烯泡棉基材，以便在大多数半色调、文本和雕版印刷的混合印刷中在高速下获得最佳的印刷质量

技术性能表

	单位	标称值	测试方法
总厚度	μm	550 ± 25	OLINXO
耐温性	$^{\circ}\text{C}$	Max. + 70	OLINXO

颜色：白

存储建议

请将胶带保留在原始包装内，存放于 10 - 35 $^{\circ}\text{C}$ 的干燥环境中。为了达到最佳效果，请于出货日期开始12个月之内使用完毕。版辊/印刷版表面务必干爽、无尘、无油或不含其他表面污染物。为达到最优装配效果，建议最低应用温度 达到18 $^{\circ}\text{C}$ 。

注意：重溶剂（乙酸乙酯，丙酮，...）可能会严重影响粘合性能，并可能导致残留物。应在安装之前进行表面清洁，特别避免此类产品存在于应用物品的表面。建议干洗或使用异丙醇+水。正如所有压敏胶带一样，需要通过在安装过程中施加一致的压力来达到最大的粘合性能。

使用橡胶辊将有助于确保最佳的粘合，特别是通过在边缘施加一致的压力来防止板材翘起。