


聚丙烯双面胶

型号: 01 1302X8X 22

产品简介

开面胶: 橡胶
 基材: 聚乙烯薄膜
 闭面胶: 橡胶
 离型纸/膜: 硅酮纸 - 80 g
 (0.065 mm), 白色
 总厚度(不含离型纸): 0.09 mm



产品介绍

基于合成橡胶胶层，此聚酯基材双面胶带主要应用于临时装配和固定，满足侧重于可移除的应用需求。

粘合性能

90° 剥离力 (N/25 mm - NF EN ISO 29862)	钢	ABS	PP
24小时后	15	13	12
初粘性 (N/25 mm - FTM9)	钢	ABS	PP
1分钟后	7	-	-
抗剪切力 (NF EN ISO 29863 - 1 kg sur 25x25 mm)	钢	ABS	PP
在 22 °C时	> 300 h	-	-
在 50 °C时	16 min	-	-
附加性能			
应用最高温度	- 40 °C / + 120 °C		
欧洲指令	2000/53/CE, 2002/95/CE, REACH		

产品特性

- 在各种类型材料表面（包括低表面能材料）都有极佳的黏着力、持粘力
- 聚丙烯基材是一种屏障，避免2个面之间的物质迁移，同时兼具一定适应性

使用建议

附着表面应清洁、干燥、无油、无硅、无尘。应用时，胶带以及附着表面的温度应为18至30 °C。黏着压力为0.02 MPa持续 2秒。在达到最佳粘性或进行任何测试前要静置24小时。

存储

原包装存放于10 °C - 35 °C 的干燥环境内。请自出货后12个月内使用。