


聚酯单面胶

型号: 01 2675E3X 00

产品简介

开面胶: 丙烯酸树脂 - 18 g/m²
基材: 聚酯薄膜
总厚度(不含离型纸): 0.05 mm



产品介绍

采用丙烯酸胶层，此单面聚酯胶带应用后可移除。本品主要用于表面保护，在加工行业作为带料膜或者转贴膜。

粘合性能

90° 剥离力 (N/25 mm - NF EN ISO 29862)	钢	ABS	PP
24小时后	2	2	2
初粘性 (N/25 mm - FTM9)	钢	ABS	PP
1分钟后	2	-	-
附加性能			
应用最高温度	- 40 °C / + 120 °C		
欧洲指令	2000/53/CE, 2002/95/CE, REACH		

产品特性

- 本品可移除不留残胶（有多种粘力等级可供选择）
- 杰出的抗紫外线和抗老化性能
- 聚酯基材刚性好，便于操作
- 基材背面硅化因此本品无需离型膜

使用建议

附着表面应清洁、干燥、无油、无硅、无尘。应用时，胶带以及附着表面的温度应为18至30 °C。黏着压力为0.02 MPa持续 2秒。在达到最佳粘性或进行任何测试前要静置24小时。

存储

原包装存放于10 °C - 35 °C 的干燥环境内。请自出货后12个月内使用。