




双面亚克力泡棉胶带


型号: 01 X70150 44

产品简介

基材: 灰色亚克力泡棉
 900 kg/m³ (1.50 mm)
 离型纸/膜: 聚乙烯膜 (0.14 mm), 红色
 总厚度(不含离型纸): 1.50 mm (± 10 %)



亚克力泡棉
 聚乙烯膜



产品介绍

采用精贝欧 LCP^{tech} 技术, 此款亚克力泡棉胶带主要用于两个刚性表面之间的装配和紧固应用, 特别适用于汽车和工业领域的严苛要求。

粘合性能

90°剥离力 (N/25 mm - NF EN ISO 29862)	钢	ABS	PP
24小时后	43	18	4
初粘性 (N/25 mm - FTM9)	钢	ABS	PP
1分钟后	35	-	-
抗剪切力 (NF EN ISO 29863 - 1 kg sur 25x25 mm)	钢	ABS	PP
在 22 °C时	>300 h	-	-
在 80 °C时	>300 h	-	-
附加性能			
应用最高温度	- 40 °C / + 150 °C		
欧洲指令	2000/53/CE, 2002/95/CE, REACH		

产品特性

- 本品具有良好的附着力, 对所有类型的基底材料(高表面能和中等表面能)都具有非常好的附着力
- 耐高温、耐紫外线、耐老化
- 灰色亚克力泡棉提供了胶粘剂的良好适形性, 以及对基底材料膨胀(粘弹性产品)具有非常好的抵抗力
- 厚实聚乙烯离型膜, 具有适形性和不撕裂性的优点

使用建议

附着表面应清洁、干燥、无油、无硅、无尘。应用时, 胶带以及附着表面的温度应为18至30 °C。此压敏胶带应用时应施压压力, 标准为0.3 MPa 到 0.5 MPa (3 kg/cm² 到 5 kg/cm²) 持续2秒。在达到最佳粘性或进行任何测试前要静置24小时。


本文件不构成产品规范。上述信息是根据我司实验室结果得出, 仅出于诚意与您分享。上述数值仅在对测试条件下成立, 实际应用效果根据具体应用条件变化。上述信息仅供参考不作为一种品质保证。购买者有责任在使用前衡量本品是否适用于其应用条件。修订于2023年08月31日。



双面亚克力泡棉胶带

存储

原包装存放于10 °C - 35 °C 的干燥环境内。请自出货后12个月内使用。



精贝欧 LPC^{tech}（聚合物长分子链）技术基于创新化学科技，是一种极其环保的新科技，并可以让产品在很大厚度（250-2000微米）的情况下具有极强的黏着力。

精贝欧 LPC^{tech}基于一个超长丙烯酸脂链以一种可控的聚合方式慢慢形成。无论连接的2种材料的张力是否相同，在极端应用条件下（室内或室外），使用精贝欧 LPC^{tech}的亚克力泡棉可确保应用效果可靠、美观和持久。